

Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Overfladerne skal være rene og tørre før pålægning af kittet. Porøse overflader som træ og beton skal før kitning porelukkkes. Aluminium, kobber samt galvaniske rammer affedtes før kitning.
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C. Døgnet minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under hærdningen.
- Påføring:** **På grund af den normale olie udskillelse skal den første del af den udpressede masse i patroner kasseres.**
Termokit 684 påføres med kniv eller via patron. Ved kitning indendørs, skal der sørges for god ventilation omkring kittet (vinduerne placeres hævet fra gulvet og i god indbyrdes afstand). Derved sikres hurtigst mulig dannelse af en tyk hinde, der minimerer risikoen for rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.

Ved kitning udendørs skal det sikres at kittet ikke udsættes for kraftig regn påvirkning før der er dannet en tyk hinde. Der skal så vidt muligt kittes i tørt vejr med god ventilation, men aldrig i direkte sollys.
- Hærdetid:** Danner hinde efter 1 – 2 døgn ved 20 °C.
- Maling:** Termokit 684 kan overmales. Med ren linoliemaling kan der overmales – med forsigtighed – umiddelbart efter kitning. Ved brug af alkydoliemaling, plastalkydymaling eller acrylplastmaling kan der overmales så snart kittet er tørret så meget op på overfladen (hinden har opnået en given tykkelse) at den kan tåle overmaling uden at blive deformet, hvilket typisk er opnået 2 – 4 døgn efter kitning.
- Rengøring:** Frisk masse kan aftørres med papir, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum.
- For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til rapporten www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf**

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75